



Protokol č. 060-051989

za 6. týden 2021


Výrobek: Přírodní kamenivo těžené **Frakce:** 0/4
Žadatel: Moravia Tech, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno
Výrobna: Pískovna Hrušovany u Brna, 664 62

Odběr vzorku: Ludmila Fryštenská, dne 10.2.2021, dle ČSN EN 932-1
Převzal do AZL: Ludmila Fryštenská **Dne:** 10.2.2021
Evid. č. vzorku: VZ 060210047
Číslo zakázky: Z060150008

Zkuš. postupy: Stanovení zrnitosti: ČSN EN 933-1: 2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva
 - Část 1: Stanovení zrnitosti-Sítový rozbor, metoda praní a prosévání

Zkuš. zařízení: Přístroje a měřidla použitá pro zkoušku / zkoušky jsou ověřovány či kalibrovány podle platného metrologického řádu TZÚS Praha, zkušebny Brno.

Zrnitost kameniva		
Otvor síta [mm]	Součtové % zůstatků	Souhrnné % propadu
8	0	100
5,6	0	100
4	2	98
2	15	85
1	42	58
0,5	68	32
0,25	89	11
0,125	98	2
Procento jemných částic (f) propadlých sítím 0,063mm		0,9



Datum provedení zkoušek: 12.2.2021 - 16.2.2021
Zkoušky provedl: Fryštenská Ludmila
Místo provedení zkoušek: Laboratoř zkušebny, Brno
Protokol vydán dne: 18.02.2021

Počet výtisků: 2
Výtisk číslo: 1

Vypracoval:

Ludmila Fryštenská
 zkušební technik - specialista

Schválil:

Ing. Martin Zadelák
 vedoucí zkušebny

